

Univerzální fixace

**UFX 382**

snadno odstranitelná

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis




### Rozsah použití


- Pro podlahy v interiérech.
- K fixaci:
  - CV a textilních podlahovin s různou rubovou stranou, vhodná také pro SDR, PUR - pěnovým rubem a filcovým rubem,
  - kaučukových podlahovin.
- Vhodná také pro provozní krytiny jako PVC, linoleum nebo lakované parkety.
- Vhodná pro používání kolečkových židlí v obývacích prostorách.
- Vhodná pro použití v lodní výstavbě.
- Vhodná pro podklady s podlahovým topením.

### Vlastnosti produktu

- Velmi nízký obsah emisních látek, splňuje GEV-EMICODE EC 1.
- Oceněno Modrým andělem díky nízkému obsahu emisních látek (RAL UZ 113).
- Bez rozpouštědel podle TRGS 610, Giscode D 1.
- S možností opětovného sundání krytiny.



Emissionsgeprüftes Bauprodukt  
nach DIBT-Grundsätzen



0098-11



A brand of

**BASF**

The Chemical Company

## Technická data / Údaje pro zpracování

### Technická data

Materiál na bázi	akrylátová disperze, minerální plniva, aditiva, konzervační látky
Komponenty	1-komponentní
Konsistence	kapalná
Barva	bílá
Označení podle přepisů o: - Přepravě nebezpečných látek na pozemních komunikacích, po železnici a v lodní dopravě (GGVSEB) - Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV)	není nebezpečné zboží produkt bez povinného označení
<i>Další informace viz odstavec Bezpečnostní pokyny.</i>	
Skladovatelnost	min. 9 měsíců; skladovat v suchu, z dosahu mrazu, ne dlouhodobě nad +30 °C

### Údaje pro zpracování

Spotřeba	cca 100 až 200 g/m <sup>2</sup>
Teplota interiéru a podkladu	+15°C až +25°C
Typ nanášení	jednostranně na připravený podklad, jemným pěnovým válečkem nebo ozubenou špachtlí A1 - podle typu rubové strany krytiny
Doba zavadnutí* při fixaci: - textilních podlahovin - CV podlahovin - gumových podlahovin	cca 10 až 15 minut cca 20 až 30 minut cca 20 až 30 minut
Zatížitelné* po	okamžitě

\* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

## Typy vhodných špachtlí



Ozubená špachtle A 1

## Vhodné podklady

- Penetrované savé minerální podklady.
- Penetrované dřevotřískové desky.
- Penetrované minerální PCI podlahové stěrky.
- Nesavé podklady, také na pevně soudržné stávající krytiny jako PVC, linoleum nebo lakované parkety.

## Příprava podkladu

- Je nutné dodržovat platné normy a předpisy pro pokládku.
- Stávající opotřebované krytiny musí být pevně spojené s podkladem a před nanesením Univerzální fixace UFX 382 se musí napenetrovat.
- Podklad musí být připravený, čistý, suchý, bez prasklin, pevný, nosný a soudržný. Musí být zbaven nátěrů a jiných nesoudržných částí. Podklad se nesmí drodit.
- Stěrkové podklady, podlahové desky a jiné savé podklady je nutné napenetrovat Univerzální penetrací VG 2. Penetrace zajišťuje, aby se voda při pozdějším smytí fixace nedostala do podkladu.

## Zpracování fixace UFX 382

- Podlahovina se nařeže na požadovaný rozměr a polovina se doklopí. Fixace UFX 382 se nanese pravidelně a celoplošně na podklad a po zavaznutí (po cca 10 až 30 minutách) se krytina opět položí. Vyfilmovaný materiál musí být suchý, ale ještě lepivý (zkouška prstem).
- **Opětovné zvednutí krytiny:** Krytinu na jednom konci uvolnit a stáhnout. Případné zbytky fixace navlhčit vodou s čisticím a po působení cca 30 minut odstranit, zbytky se přepenetrují vhodnou penetrací. **Provozní krytiny je nutné před aplikací ošetřit vhodným penetračním nátěrem.**
- Náradí se musí očistit bezprostředně po použití. Znečištěné části krytiny okamžitě omýt teplou vodou nebo čističem na koberce (textilní krytiny).
- **Při pokládce se nesmí opomenout doporučení od jednotlivých výrobců podlahových krytin.**

## Důležitá upozornění

- Před použitím v průmyslové a komerční výstavbě vždy kontaktujte odborné poradenství PCI!
- Používané podlahoviny mohou při sejmutí ze stávajících podlahovin vykazovat barevné změny.

## Balení a skladovatelnost

- 12 kg plastový kbelík  
Art. - Nr./EAN - Průfz. 4370/7
- 3 kg plastový kbelík  
Art. - Nr./EAN - Průfz. 4371/4
- Skladovatelnost: min. 9 měsíců; skladovat v suchu, z dosahu mrazu, ne dlouhodobě nad +30 °C

## Pokyny pro bezpečné použití

Uchovávat z dosahu dětí. Při zpracování a vysychání dbát na řádné odvětrání. Vyvarovat se jídla, pití a kouření během zpracování produktu. Při kontaktu

s očima nebo pokožkou je nutné okamžitě omýt vodou.

*Další informace najdete v bezpečnostním listu.*

## Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

## Odstraňování prázdných obalů

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu s národními legislativními předpisy.



**BASF Stavební hmoty  
Česká republika s. r. o.**  
K Májovu 1244,  
537 01 Chrudim  
tel.: +420 469 607 111  
fax: +420 469 607 112  
e-mail: info.cz@basf.com  
www.basf-sh.cz,  
www.pci-cz.cz

**Zákaznický servis (příjem objednávek)**  
tel.: +420 469 607 160  
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118  
e-mail: objednavky.cz@basf.com

**Obchodní a odborné  
poradenství  
Čechy**  
724 916 820  
**Morava**  
725 782 026

**Produktový manažer pro výrobky PCI**  
tel.: 724 269 012, fax: 469 607 121  
e-mail: pci-produkty@basf.com

**Servis a poradenství na stavbách  
Čechy**  
725 864 506, 724 940 257  
**Morava**  
724 532 473



Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou roz-  
dílne. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné po-  
kyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen  
přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro  
zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec vše-  
obecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství od-  
borných a technických poradců prodávajícího, které je  
poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci se-  
rvisu zákazníků a řídí se platnými všeobecnými pod-  
mínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za  
škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování  
výrobků do stavby od technických podmínek, sklado-  
vacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použi-  
telnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně  
jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na  
adrese [www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz) a [www.pci-cz.cz](http://www.pci-cz.cz).

Vydáno: listopad 2014  
Novým vydáním pozbývá staré platnost.